

SELLAFIX

N° 1

Ficha Técnica SILICONA NEUTRA

Colores

-  Café
-  Blanco
-  Transparente

Visita nuestra Web

WWW.SELLAFIX.CL
WWW.FERRECAR.CL



Distribuido por
 **FERRECAR**
LA BASE DE TU CONSTRUCCIÓN

Ficha Técnica

SILICONA NEUTRA

Contenido: 280 ml



Condiciones de Almacenamiento

- La fecha de caducidad de cada lote se muestra en la etiqueta del producto.
- El almacenamiento posterior a la fecha indicada no implica necesariamente que el producto ya no sea utilizable, pero se deben verificar las propiedades requeridas.
- Almacenar en un lugar seco y fresco (10°C a 27°C).

Indicaciones de Uso:

1. Asegúrese de que las superficies estén limpias, secas y libres de grasa.
2. Limpie todas las partículas de tierra, aceite, detergente, pintura descarapelada, cualquier material suelto y aislante viejo.
3. Corte la punta de la boquilla y el cartucho. Atornille la boquilla al cartucho.
4. Colóquelo en la pistola aplicadora, aplique sobre la superficie con un flujo continuo.
5. Si se requiere, suavice y de forma al aislante con una espátula sumergida en un detergente suave.

Campos de Aplicación:

Cemento, Hormigón, Piedra, Yeso, Madera, Mármol, Aluminio ionizado, Metales, Vidrios de todo tipo.

Beneficios

1. Sellado duradero: Crea una barrera hermética que protege contra la humedad, el agua y el aire de manera efectiva.
2. Silicona neutra: Segura y no corrosiva, ideal para proyectos de construcción y reparación.
3. Aplicación versátil: Perfecto para sellar ventanas, puertas, juntas sanitarias y mucho más.
4. Resistencia y durabilidad: Mantiene su integridad, consiguiendo una excelente adherencia y resistencia a la intemperie.

Colores

Café	
Blanco	
Transparente	

Características

	Negro/Blanco	Transparente
Densidad	1.54±0.02	0.97±0.02
Dureza Shore A	35~40	20~25
Tiempo de formación de piel	15~50min	5~15min
Tiempo de fraguado	36~48h	36~48h
Temperatura de aplicación	+5~+40°C	+5~+40°C
Temperatura de operación	-50~+100°C	-50~+100°C
Recuperación elástica	80%	80%
Máxima capacidad de mov.	20%	20%
Módulo de elasticidad 100%	0.45Mpa	0.46Mpa
Máxima fuerza de Tensión	1.7Mpa	1.4Mpa
Elongación de corte	300~400%	300~400%
Rendimiento	22 metros lineales aplicando un cordón de 4 mm	

SELLAFIX